# ИНФОРМАЦИЯ
## о продукте

# RENOCAST DES 20, 25C, 42

***Средства для отделения бетона от опалубки***

### *Описание*

RENOCAST DES 20, 25C и 42 – это средства на основе минерального масла для отделения бетона от опалубки. Продукты могут использоваться в производстве бетонных изделий и на строительных площадках.

### *Свойства*

- Облегчает отделение бетона от опалубки
- Средства не агрессивны по отношению к бетону
- Высокое качество поверхности бетона
- Защита опалубки и продление срока ее службы
- Сокращение трудозатрат на отделение бетона от опалубки и ее последующую очистку

### *Применение*

Продукты могут наноситься на поверхность опалубки кистью или распылением.

RENOCAST DES 20 поставляется в готовом к использованию виде и не требует разбавления.

RENOCAST DES 25C перед использованием разбавляется дизельным топливом в соотношении 1:3-1:6. Используется с металлической опалубкой с гладкой поверхностью, бетонными формами и формами с покрытием из пластика или смол, а также при производстве бетонных изделий вибропрессованием.

RENOCAST DES 42 поставляется в готовом к использованию виде, но при необходимости может разбавляться дизельным топливом. Используется с опалубкой из дерева, металла, в том числе с жесткими ребрами, формами из бетона, формами с покрытием из пластика или смол. RENOCAST DES 42 также применяется при производстве бетонных изделий методами вибрационной обработки, центрифугирования и при выпуске изделий из гипсокартона.

### *Типовые характеристики*

| *Свойства* | *Единица* | *20* | *25C* | *42* | *Метод* |
|---|---|---|---|---|---|
| Состав | | смесь масел | смесь масел | смесь масел | |
| Плотность при 20°C | г/см³ | 0,85-0,86 | 0,90-0,95 | 0,86-0,87 | |
| Вязкость при 40°C | мм²/с | 12 | 40 | 13 | |
| Температура вспышки | °C | 102 | > 200 | 160 | |
| Покрывающая способность | м²/л | 30-50 | 25-50* | 25-50 | |

* в смеси с дизельным топливом

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ООО Фукс Ойл
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2
Тел. (+7 495) 961-27-41
Факс (+7 495) 961-27-42
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de